



Dynasol GmbH Thalstrasse 49 4710 Balsthal
Fon 062 396 01 56 info@dynasol.ch
Fax 062 396 01 65 www.dynasol.ch

Druckimprägniertes Holz impralit BKD 5 farblos

Anwendungsgebiete	Das mit diesem Holzschutzmittel behandelte Holz darf in den Bereichen angewendet werden, die nach DIN 68 800-3 der Gebrauchsklasse 1, 2 oder 3 zugeordnet sind.	
Wirkstoffe	500,0 g/kg (50%) Didecylpolyoxethylammoniumborat 5.32 g/kg (0.532 %) Cyproconazol 0,5 g/kg (0,05%) Thiocloprid	
Farbe auf Holz	Farblos, Hellgelb	
Einbringmengen	<u>Druckimprägnierung:</u> Gebrauchsklasse 1: 1,0 kg/m ³ Gebrauchsklasse 2: 2,0 kg/m ³ Gebrauchsklasse 3: 3,0 kg/m ³	<u>Oberflächenverfahren:</u> Gebrauchsklasse 1: 10 g/m ² Gebrauchsklasse 2: 20 g/m ² Gebrauchsklasse 3: 30 g/m ²
	Für die Anwendung DIN 68 800-3: 1990-04 beachten. Die Zulassung hat an der Verwendungsstelle vorzuliegen. Merkblatt für den Umgang mit diesem Holzschutzmittel beim Hersteller anfordern.	
Fixierung	Das Holz sollte erst nach kompletter Fixierung verbaut werden. (Frostfreie Tage)	
Giftklasse des Holzes	Giftklassenfrei	
Entsorgung von imprägniertem Holz	Druckimprägniertes Holz muss wie lasiertes oder deckend gestrichenes Holz entsorgt werden: im Zementofen oder KV-Anlagen	
Ca.Standdauer von imprägniertem Holz	Im Gegensatz zu nicht imprägniertem Holz ist die Lebensdauer von Druckimprägniertem Holz 5 – 6 x länger.	
Geeignetes Holz	Fichte, Kiefer, Tanne	
Überstreichbarkeit	Impralit imprägniertes Holz ist bei einer Holzfeuchte von unter 17 % überstreichbar. Wir empfehlen dafür unsere Impralan oder Profilanprodukte. Wegen der sehr unterschiedlichen Untergrundbedingungen und der Vielzahl der am Markt erhältlichen Produkte, sind alle anderen Anstrichmittel im Einzelfall zu prüfen.	