



schützen. kolorieren.  
optimieren. **Am Bau.**

## Technisches Merkblatt

# faceal Wetlook

Super Flat Finish / Flat Finish / Glossy

Der komplette Oberflächenschutz für mineralische Böden / Versiegelung im faceal Beton Ciré-System

- wasser- und ölabweisender Hochleistungsfleckenschutz
- mit Nasseffekt in verschiedenen Glanzgraden
- wasserbasiert

Geeignet für alle porigen Gebäudematerialien wie Naturstein, Beton, Terrakotta, Zement, Verbundpflaster

Für innen und außen



## Produktbeschreibung



Die **faceal Wetlook** wird in drei Oberflächenqualitäten offeriert: als seidenglänzendes Semi Glossy Finish, als seidenmattes Flat Finish und als mattes Super Flat Finish.

Die faceal Wetlook Produkte sind einzigartige Produkte für die wasser- und ölabweisende Behandlung von Böden und alle porigen Gebäudematerialien wie Naturstein, Beton, Terrakotta, Zement, Verbundpflaster usw. im Innen- sowie im Außenbereich. faceal Wetlook ist ein umweltfreundliches Produkt, in wässriger Phase (ohne Lösemittel und ohne Silikon) zum Schutz aller porigen Materialien gegen das Eindringen von Wasser, Öl und Flecken aller Art. faceal Wetlook ist eine Imprägnierung, das heißt der Untergrund bleibt luft- und wasserdampfdurchlässig.

faceal Wetlook verleiht dem behandelten Untergrund einen matten, seidenmatten oder seidenglänzenden Nasseffekt und hebt die ursprüngliche Farbe hervor. Darüber hinaus ist es vollkommen beständig gegen Abrieb und UV-Strahlen, es vergilbt im Laufe der Zeit nicht.

## Eigenschaften



faceal Wetlook ist ein mit Fluor versetztes Acrylbindemittel in wässriger Phase ohne Lösemittel. Es ist auf horizontalen Flächen im Innen- und Außenbereich anwendbar und erleichtert den Unterhalt der behandelten Flächen.

faceal Wetlook verhindert das Eindringen von Wasser sowie fettigen Flüssigkeiten, schützt den Untergrund gegen Flecken oder Verschmutzungen und verhindert das Anhaften von Kaugummi. Außerdem schützt es vor Beschädigungen durch Frost / Auftauen.

faceal Wetlook ist beständig gegen UV-Strahlen (vergilbt nicht), Abrieb und Kratzer

Es ist zu über 90 % biologisch abbaubar, nicht entzündlich und gebrauchsfertig.

## Einsatzgebiete



Es wird für den Schutz von poliertem oder kristallisiertem Marmor, poliertem Granit und allen glatten und wenig porösen mineralischen Oberflächen (insbesondere von wenig porösen silizium-kalkhaltigen Materialien) eingesetzt.

## Technische Daten

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> Dichte:                                                | 1,02 ± 0,02 |
| <b>2</b> pH-Wert:                                               | 7,5 ± 0,5   |
| Farbe:                                                          | farblos     |
| Wasserlöslichkeit:                                              | löslich     |
| Geruch:                                                         | keiner      |
| VOC:                                                            | 34 g / l    |
| Wasserdampfdurchlässigkeit<br>nach DIN 52615 und EN ISO 7783-2: | 94 % ± 5 %  |

## Verarbeitung

 Das Gebinde vor dem Gebrauch 5 Minuten lang gut schütteln und an einer unauffälligen Stelle testen, denn die Intensität des „Nasseffekts“ variiert je nach Art des Materials.

In bestimmten Fällen kann sich durch den Produktauftrag die Rutschigkeit des Untergrunds verändern. faceal Wetlook pur und unverdünnt verwenden. Das Produkt auf eine saubere, staubfreie und trockene Fläche mittels einer Auftragswalze oder eines Mopps auftragen. Bei sehr feinporigen Untergründen diese vorab leicht absäuern. faceal Wetlook muss in zwei Durchgängen bis zur Sättigung aufgetragen werden. Die erste Imprägnierschicht kann mit 20 bis 30 % Wasser verdünnt werden. Im ersten Durchgang das Produkt auf den gesamten Untergrund auftragen. Das Produkt einwirken und je nach Porigkeit und Temperatur des Materials trocknen lassen (15 bis 30 Minuten), danach die zweite Schicht auftragen. Den Untergrund nicht überfrachten und Produktüberschüsse sofort entfernen.

Für noch stärkeren Glanz kann nach einer Stunde Trocknungszeit eine dritte Schicht aufgetragen werden.

Trocknungszeit vor dem Begehen: 24 Stunden.

Die optimale Wirksamkeit stellt sich nach 5 bis 7 Tagen ein.

Nicht bei Regen oder starker Hitze auftragen.

Die Umgebungs- und Oberflächentemperaturen müssen mindestens +10 °C betragen.

## Verbrauch / Ergiebigkeit

 Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Porigkeit des Materials. Die nachstehenden Angaben dienen als Anhaltspunkt: 6 bis 10 m<sup>2</sup> / Liter

## Reinigen der Geräte

 Verwendete Werkzeuge und Ausrüstungsteile unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Gebindegrößen

 Kanister 1 und 5 Liter.

## Lagerung

 Haltbarkeit: 12 Monate im verschlossenen Originalbehälter an einem trockenen Ort. Vor Frost und Hitze geschützt bei einer Temperatur von +5 bis +30 °C aufbewahren.

## Empfehlungen

 Es dürfen nur Flächen behandelt werden, die vorher von sämtlichen Verschmutzungen und Ausblühungen gereinigt wurden.

Das Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Produkten vermischen.

In bestimmten Fällen kann sich durch den Produktauftrag die Rutschigkeit des Untergrunds verändern.

Vorher stets an einer unauffälligen Stelle testen.

## Gesundheit und Sicherheit

 **Atemschutz:** Unter normalen Verarbeitungsbedingungen mit entsprechender Belüftung ist keine Atemschutzvorrichtung erforderlich. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen empfiehlt es sich, eine Atemschutzmaske mit Kohlefiltern zu tragen.

**Schutz der Hände:** Schutzhandschuhe tragen.

**Schutz der Haut:** Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine spezielle Kleidung oder ein Hautschutz erforderlich.

**Schutz der Augen:** Schutzbrille tragen.

**Bei Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Sich an einen Arzt oder einen Fachmann wenden.

**Hinweis:** Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Produkts ist zu beachten. Bei Fehlen über Technischen Support PSS Interservice AG anfordern.

**Produktcode:** ultramatt: 2136, matt: 2131, glänzend: 2132