

	LEISTUNGSÜBERSICHT	FACEAL HYDRO SF
		2070
		Seite 1/1
Tableau-performancier_FH SF.doc		

PRODUKTCODE: 2070

Produktbezeichnung (Handelsname): FACEAL HYDRO SF

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
		Norm	Parameter	
1.	Physikalische Eigenschaften (Dichte, pH, VOC, Erscheinungsbild)		Dichte pH VOC Farbe Löslichkeit	1.04 ± 0.01 13 ± 0.5 < 1 (COV free) Farblos Wasserlöslich
2.	Produktbeständigkeit (Viskosität, Sedimentation) und Haltbarkeitsfrist	Internes Verfahren	4 Wochen bei 40°C	Produkt: Bleibt beständig nach 4 Wochen Alterung Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum im verschlossenen Originalgebinde
3.	Wasseraufnahme durch Kapillarität	DIN 53.495 Internes Verfahren	Labortest bei 21 +/- 3°C auf Kalkstein Die Ergebnisse sind abhängig von der Porosität des Untergrunds und dem verbrauchten Produkt (in g/m²) .	Ergebnisse nach 24 h Wasseraufnahme: Wirksamkeit: 70 +/- 5% Ergebnisse nach 48 h Wasseraufnahme: Wirksamkeit: 70+/- 5%
4.	Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 52615 SN EN ISO 7783-2 NF P 84-402	<u>Trägermaterial:</u> genormte Betonscheibe	Wasserdampfdurchlässiger Schutz: Diffusionskoeffizient: 91%.
5.	Beständigkeitstest: SOLARBOX	ISO 11341	<u>Trägermaterial:</u> Poröser Kalkstein	- Keine farbliche Veränderung des behandelten Materials - Keine Abweichungen der Eigenschaften
6.	Sicherheitseigenschaften	-	Schädlichkeit Toxizität Entzündbarkeit Explosivität	Nein Nein Nein Nein