

Bauder EGV 3,5 talk/flam

Produktdatenblatt

Beschreibung:	Elastomerbitumen Schweissbahn		
Oberfläche	oben:	feinbestreut	
	unten:	folienkaschiert	
Trägereinlage	Art:	Glasgittervlies	
Artikel Nummer	1908 0001		
Bezeichnung:	EG3.5 ts,flam		
Anwendungsgebiet gemäss SIA 270:	A1, A2, A3, B1.1, D		
Anforderung gemäss:	SIA 271		

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	SN EN 1848-1	m	8
Breite	SN EN 1848-1	m	1
Dicke	SN EN 1849-1	mm	3,5
Gewicht	SN EN 1849-1	kg/m ²	4,8
Kaltbiege verhalten	SN EN 1109	°C	≤ - 20
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	≥ + 100
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 500
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311-1	%	≥ 2
Geradheit	SN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit	SN EN 1928 Verf. B	-	bestanden
Brandverhalten	SN EN 13501-1	-	Klasse E
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)
Sichtbare Mängel	SN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Widerstand gegen stossartige Belastung	SN EN 12691	mm	≥ 500
Widerstand gegen statische Belastung	SN EN 12730	kg	KLF
Masshaltigkeit	SN EN 1107-1	%	≤ 0.4
Künstliche Alterung SN EN 1296	SN EN 1109	°C	- 10
	SN EN 1110	°C	+ 100

KLF = keine Leistung festgelegt



Kenn-Nr. der Prüfstelle 1724
 Zertifizierungsnummer WPK: 021101/ 021201
 (06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969