

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS D 540

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und Kalksteinkörnungen. Seine ausgeprägte rustikale Struktur wird durch Einsatz von besonders ausgewähltem Oberkorn (Bims) erzielt. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung sowie leichte Verarbeitung des Mörtels.

- Für verputzte Aussenwärmedämmung
- Rein mineralisch
- Wasserabweisend ausgerüstet
- Optimale Haftung und Festigkeit



ANWENDUNGSGEBIET

Der MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS wurde speziell für die verputzte Aussenwärmedämmung entwickelt. Er muss mit MARMORAN Siliconfarbe FORTE oder MARMORAN SILCANOVA Farbe FORTE nach der Karbonatisierung (Phenolphthaleinprobe darf nicht lila sein) 2 x gestrichen werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45-PLUS muss die Wärmedämmplatte (Mineralwolle oder elastifizierte EPS-Platte) gemäss den MARMORAN- Verarbeitungsrichtlinien geklebt, allfällig gedübelt und in 2 Arbeitsgängen (2 x Armierungsgittergewebe mit Einbettmörtel) eingebettet werden. Die 2. Schicht ist mit dem Besen oder der Bürste horizontal aufzurauen. Ein Voranstrich mit MARMORAN Mineralgrund G 410 wird empfohlen.

VERARBEITUNG

MARMORAN Kellenwurf 45-PLUS wird mit ca. 10 l sauberem Wasser pro Sack gründlich aufgerührt. Am besten eignet sich hier ein elektrisches Rührwerk. Der plastische Mörtel wird mit der Kelle angeworfen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der einmal angemachte MARMORAN Kellenwurf muss innerhalb von 3 Stunden verarbeitet sein. Farben: Erhältlich in naturweiss und den in der Farbkarte gekennzeichneten Farbtönen. Je nach Untergrund und Wetterbedingungen können bei Putzmaterialien dieser Zusammensetzung sichtbare Farbabweichungen auftreten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen muss das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Spezial-Papiersäcke zu 30 kg. In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 3 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

□ 6,0 mm 7,0 - 8,0 kg/m²

BESONDERE HINWEISE

Der MARMORAN Kellenwurf 45-PLUS muss mit einem Anstrich versehen werden. Dazu ist es notwendig, dass der Deckputz absolut trocken und karbonatisiert ist (Phenolphthaleinprobe).
Materialkenndaten: Giftklassenfrei und Lösungsmittelfrei.