

MARMORAN Isoliergrund G 120

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für MARMORAN Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit.

- Starke Tiefenwirkung
- Untergrundverfestigend
- Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert)
- Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtungen



ANWENDUNGSGEBIET

MARMORAN Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich MARMORAN Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor der Applikation von MARMORAN Isoliergrund G 120 muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz, Staub usw. sein.

VERARBEITUNG

MARMORAN Isoliergrund G 120 wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 5% MARMORAN Sangajol G191 verdünnt. Vor der Verarbeitung muss MARMORAN Isoliergrund G120 mit einem Rührholz gut aufgerührt werden. MARMORAN Isoliergrund G 120 wird mit Roller oder Weissebürste gleichmässig aufgetragen.

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Kessel zu 6 kg, 10 kg oder zu 20 kg. MARMORAN Isoliergrund G120 muss vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes. Als Durchschnittswert gilt:

□ ca. 0,15 - 0,30 kg/m².

DATENBLÄTTER



[Sicherheitsdatenblatt](#)

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

BESONDERE HINWEISE

MARMORAN Isoliergrund G 120 ist feuergefährlich. Kann mit max. 5% Kunstharz-Mischfarben abgetönt werden. Materialkenndaten: Giftklasse 4 und Lösungsmittelhaltig.