

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb C 530

Mineralischer Deckputz auf der Basis von alkaliarmem Silicasol mit hochwertigen Pigmenten und Füllstoffen. Die neue Generation SILCANOVA topdry ersetzt die stark alkalischen Silikatbeschichtungen mit folgenden Vorteilen:

- geringe Alkalität (pH-Wert: ca. 8,5)
- keine bioziden Filmkonservierungsmittel
- Feuchtigkeitsregulierend
- geringe Wasseraufnahme
- neigt nicht zu Wolkenbildung
- physikalisches Wirkungsprinzip
- auf mineralische Untergründe



ANWENDUNGSGEBIET

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb kann auf allen gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründen appliziert werden. Ist geeignet im Aussen- und Innenbereich und bei verputzten Aussenwärmedämmungen. Bei der VAWD muss die Mindestdicke der armierten Einbettungsschicht 8 mm betragen. Diese Mindestdicke kann mit einer doppelten Armierungsgewebelage oder durch Auftragen des Armierungsmörtels mittels geeigneter Zahntraufel und einer Armierungsgewebelage erfolgen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Filmbildende Trennmittel sind vorgängig zu entfernen. Normale Untergründe werden mit MARMORAN SILCANOVA topdry-Grund G 710 vorbehandelt.

VERARBEITUNG

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb wird im Gebinde gebrauchsfertig angeliefert und ist allfällig aufzurühren. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie, saubere Werkzeuge und Geräte zu benutzen. Die Putzmasse wird mit der Traufel in Kornstärke aufgetragen und mit der Kunststoff- oder Holzreibe strukturiert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur (min. +5°C) kann die Oberfläche während rund 20-30 Min. nach der Applikation bearbeitet werden.

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Kunststoffeimer zu 25 kg. Frostsicher und vor Hitze geschützt in gut verschlossenem Gebinde, 6 Monate haltbar.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

- 0,5 mm 1,0 - 1,5 kg/m²
- 1,0 mm 1,7 - 2,2 kg/m²
- 1,5 mm 2,2 - 2,4 kg/m²
- 2,0 mm 2,7 - 3,0 kg/m²
- 3,0 mm 3,5 - 3,8 kg/m²

DATENBLÄTTER

 [Sicherheitsdatenblatt](#)

LÖSUNG

- **Feuchtigkeitsbringenden Bauvorgänge**

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen muss das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt werden

BESONDERE HINWEISE

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb aussen ist erhältlich: in naturweiss und in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm).

Materialkenndaten: Giftklassenfrei und Lösungsmittelfrei (KEL-CH).

MARMORAN SILCANOVA topdry Vollabrieb ist für die Beschichtung von Putzträgerplatten nicht geeignet.